

Frame Adhesive Extra Grip EG

Двухкомпонентный клей для рам

ULANO FRAME ADHESIVE-EG – двухкомпонентный клей для рам зелёного цвета, имеющий отличную химическую стойкость. Клей обеспечивает идеальную фиксацию сита на алюминиевых, стальных и деревянных рамах. Очень хорошо наносится кисточкой. ULANO FRAME ADHESIVE-EG быстросохнущий клей, после полного высыхания устойчив практически ко всем видам трафаретных красок и почти ко всем моющим агентам. Клей не будет крошиться и рвать сетку, даже если он попадёт на внутреннюю часть сита

Применение

Перед использованием тщательно удалите остатки старого клея на раме. Можно этого не делать, если старый слой клея ровный. Перед использованием смешайте клей ULANO FRAME ADHESIVE-EG с катализатором ULANO FRAME ADHESIVE CATALYST-EG в соотношении 5:1 по весу. Тщательно перемешайте оба компонента. После активации клей нужно использовать в течение 45 минут.

Смесь необходимо наносить с усилием, можно использовать жёсткую кисточку. Для высокономерных сеток (от 100 нитей на сантиметр и выше) можно добавить в смесь растворитель ULANO FRAME ADHESIVE REDUCER, но не более 5%. Скорость высыхания клея зависит в основном от номера сита, толщины клеевого слоя и комнатной температуры. Сделайте тесты, чтобы определить наилучшие условия.

Примерное время высыхания при температуре 20 °C

Сетка	Время высыхания (мин)
110.40	7
51.70	10
21.140	15

Хотя достаточно хорошая устойчивость к воде и большинству сольвентов достигается уже примерно через 1 час, для получения полной устойчивости необходимо сушить клей в течение 24 часов.

Время хранения активированного клея

Смесь, приготовленная, как указано выше, необходимо использовать в течение 45-70 мин. Это время зависит от температуры в цехе и количества клея.

Меры предосторожности

В помещении для работы с клеем необходимо использовать вентиляцию. Избегайте попадания на кожу и в глаза. Храните вдали от источников возгорания. Не курите.

Хранение

Клей необходимо хранить при температуре 20-25°C. Если клей замёрз, его консистенция может стать гелеобразной. Нагрейте его при комнатной температуре, взболтайте и хорошо перемешайте, чтобы он приобрёл нормальную консистенцию. Замерзание и оттаивание не влияет на адгезионные свойства клея.
